






| POPIS | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 | mm | 5 | 7 | 9 |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 | mm | - | | |
| Hmotnost | EN ISO 23997 | g/m ² | 7000 | 9200 | 12800 |
| Rozměry | EN ISO 24342 | mm | 503 x 503 | | |
| Počet lamel / m ² v balení | - | - | 10 / 2,53 m ² | 8 / 2,02 m ² | 6 / 1,52 m ² |
| KLASIFIKACE | | | | | |
| Specifikace produktu | - | - | EN ISO 10581 | | |
| Evropská klasifikace | EN ISO 10874 | třída | 34 - 43 | | |
| Hořlavost | EN 13 501-1 | třída | B _{fl} -s1 | | |
| Vznik el. Náboje | EN 1815 | kV | < 2 | | |
| Kluznost za mokra | EN 16165 app. B (DIN 51130) | třída | R10 | | |
| VLASTNOSTI | | | | | |
| Otěruvzdornost | EN 660.2 | mm ³ | < 2,0 | | |
| Obsah pojiva | ISO 10581 | skupina | I | | |
| Rozměrová stálost (norma) | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,25 | | |
| Odolnost vůči otlakům | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,10 | | |
| Test kolečkovou židlí | ISO 4918 | - | OK | | |
| Pružnost | ISO 24344 method A | | Bez praskání | | |
| Tvrдость | EN ISO 868 | H _d | ≥ 40 | | |
| Tepelná vodivost | EN ISO 10456 | W/(m.K) | 0,25 | | |
| Barevná stálost | EN ISO 105-B02 | stupeň | ≥ 6 | | |
| Odolnost vůči chemikáliím | EN ISO 26987 | | OK | | |
| Kvalita vnitřního vzduchu | | | | | |
| TVOC po 28 dnech | ISO 16000-6 | μg/ m ³ | < 100 | | |
| CE MARKING | | | | | |
|  | EN 14041 | |    | | |
| | | |  | | |